

Primer

Für schwer zu verklebende Materialien, einfach in der Anwendung

Bestandteil: Alyphatic amine in organischem Lösemittel

Farbe: Farblos

Viskosität: (20°C-mPa.s): 1-2

Spezifisches Gewicht: (20°C-g/ml): 0,74

Flammpunkt: (ISO 2592): 0°C

Dampfdruck: 25°C: 50 mbar

Giftigkeit: TLV 270 ppm

Lagerstabilität: 12 Monate

Anwendungsbeispiele:

PP, PE, Silikon und Teflon können ohne eine Vorbehandlung nicht miteinander verbunden werden.

Wenn diese Werkstoffe nur mit Klebstoffe, ohne Primer verklebt werden, erzielt man nur ein Haften und kein festes Verkleben.

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht - eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.